

Hoja 1/3

ANTICARB

Revestimiento Protector Anticarbonatación

DESCRIPCION

El ANTICARB, es una pintura de protección frente a carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, que produce una superficie de acabado satinado.

USOS

Protección frente a la carbonatación de superficies de mortero u hormigón armado.

Protección y acabado estético de fachadas y elementos de hormigón sin modificar la textura superficial.

Protección preventiva de obras nuevas de hormigón armado en ambientes agresivos.

Revestimiento protector y decorativo de las obras reparadas mediante los Sistemas ADICONS-438, ADICONS-464.

Protección de elementos de fibrocemento y de hormigón reforzado con fibras.

VENTAJAS

- Permeable al vapor de agua, por lo que permite la transpiración del soporte.
- Permite el desarrollo de la función osmótica.
- Elevada resistencia a la difusión del CO2, por lo que reduce la velocidad de carbonatación.
- Excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- Excelente resistencia al caleamiento.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente adherencia.
- Fácil de aplicar.
- Dispersión acuosa.
- Ecológico, exente de disolventes.

DATOS TÉCNICOS

Tipo:	Dispersión acuosa a base de resinas acrílicas.		
Colores:	Blanco, gris		
Densidad:	1,34 kg/l.		
Contenido de sólidos:	Aprox.45% en volumen		
	Aprox.60% en peso		

Resistencia a la difusión de CO2 (para 130 micras de espesor de película seca):

- Espesor de capa de aire equivalente:
 - $S_D = 1766 \text{ m}$
- Coeficiente de resistencia a la difusión: $\mu CO2 = 13.4 \times 10^6$
- Espesor equivalente exigido por la Norma:
 - $S_{D \ge} 50$ m (para proteger frente a la carbonatación).



Hoja 2/3

Resistencia a la difusión del vapor de H₂O (para 120 micras de película seca) según DIN 52615:

- Espesor de capa de aire equivalente:
 - $S_{\rm D} = 0.4 \, {\rm m}.$
- Coeficiente de resistencia a la difusión:

 $\mu H_2 O = 3400$

- Espesor equivalente exigido por la Norma:

 $S_D \le 4$ m (para permitir la transpiración).

Espesor de capa:

Mínimo: 60 micras Máximo: 1,2 mm.

Temperatura de aplicación:	Mínimo + 8 °C	
Conservación:	1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no Deteriorados.	
Condiciones de almacenamiento:	Al abrigo de las heladas.	
Presentación:	Envases de 25 kg.	

CONSUMOS

Aprox. 200 g/m² y capa, lo que equivale a una espesor de película seca de aproximadamente 60 micras (incluyendo 20% de pérdidas).

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, partículas sueltas, restos de desencofrantes y restos de otros oficios.

Los revestimientos a base de ADICONS-438 Y ADICONS-464 deben tener al menos 5 días de antigüedad.

Mezclado

El ANTICARB se suministra listo para su empleo. Es importante homogeneizar, preferiblemente mediante batidora eléctrica, antes de su utilización.

En caso de temperaturas muy altas o muy bajas se puede ajustar la viscosidad añadiendo un 20% de agua.

Aplicación

Manualmente mediante pincel, brocha o rodillo de pelo corto.

Por proyección mediante equipo air-less, después de añadirle un 20% de agua.

Características del equipo air-less:

- Presión de 180 bares
- Boquilla de 0,38-0,66 mm
- Angulo de aplicación de 50-60°



Hoja 3/3

Esquemas de revestimiento:

En general son suficientes dos manos de ANTICARB, pero dependiendo de la porosidad del soporte o cuando se aplique sobre un soporte de color, se recomienda aplicar 3 manos de ANTICARB Sobre soportes muy absorbentes se aconseja aplicar la primera mano diluida con un 15% de agua.

Tiempos de espera:

Temperatura	Entre capas (aprox.)	Para resistir a la lluvia	Secado final (aprox.)
8 ° C	90 min.	(aprox) 5 h.	24 h.
23 ° C	30 min.	1 h.	4 h.
30 ° C	20 min.	40 min.	3 h.

Compatibilidad

El ANTICARB puede ser usado en trabajos de repintado sin usar imprimación, siempre que la capa antigua haya sido convenientemente limpiada.

Limpieza de herramientas

La limpieza de los útiles y herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Indicaciones importantes

El ANTICARB no se debe aplicar:

- Por debajo del punto de rocío.
- Sobre superficies húmedas.
- Mientras esté lloviendo.
- Con humedad relativa del aire superior al 80%.
- A temperatura inferior a 8° C, en soportes muy absorbentes y con viento fuerte se pueden producir fisuras de secado y reducción de la adherencia.

Medidas de precaución

En estado líquido, el ANTICARB contamina el agua, por lo que no debe ser vertido en desagües, agua o suelo.

Los restos de material e incluso el agua de limpieza deben ser eliminados respetando la reglamentación local vigente.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.